HEINZEL GROUP

Technisches
Datenblatt

Veröffentlicht September 2026, die aktuelle Version finden Sie auf www.starboard.at/downloads

starboard
extended possibilities

IceWave Pro

Die Resistente. starboard IceWave Pro sind Wellenstoffe für Verpackungsanwendungen, die Feuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Sie eignen sich beispielsweise für Anwendungen entlang der Kühlkette oder in Umgebungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

CEPI-Code: 45

TECHNISCHE DATEN

FLÄCHENGEWICHT [ISO 536]	SCT quer [ISO 9895]		CMT 30 [ISO 7263]	
Sollwert	**Sollwert**	**garantierter Wert**	**Sollwert**	**garantierter Wert**
[g/m²]	**[kN/m]**	**[kN/m]**	**[N]**	**[N]**
100	**2,00**	1,75	**160**	-
110	**2,25**	2,00	**180**	-
115	**2,35**	2,10	**190**	-
120	**2,45**	2,20	**200**	-
125	**2,55**	2,30	**210**	-
127	**2,60**	2,35	**215**	-
130	**2,65**	2,40	**220**	-
135	**2,75**	2,45	**230**	-
140	**2,80**	2,55	**240**	-

Flächengewicht [ISO 536]	Toleranz +/-3 %
Feuchte [ISO 287]	Typischer Wert 7,8 %, min. 6,5 %, max. 9,0 %
Testbedingungen [ISO 187]	23°C +/-1°C und 50 % RH +/- 2 %

Kontakt
Laakirchen Papier AG
Tel: +43 7613 8800-219
heinzelpaper.com