HEINZEL GROUP

**Technisches**
**Datenblatt**

Veröffentlicht September 2025, die aktuelle Version finden Sie auf www.starboard.at/downloads

starboard
extended possibilities

# Liner 02

**Der Vielseitige**. starboard Liner 02 ist ein Deckenpapier aus 100 % Recyclingfasern. Es zeichnet sich durch gute Laufeigenschaften und hohe Festigkeitswerte aus. Dadurch ist die Qualität für unterschiedliche Verpackungslösungen geeignet.

CEPI-Code: 20

**TECHNISCHE DATEN**

| FLÄCHENGEWICHT [ISO 536] | SCT quer [ISO 9895] | | Berstdruck [ISO 2758] | |
|---|---|---|---|---|
| **Sollwert** | **Sollwert** | **garantierter Wert** | **Sollwert** | **garantierter Wert** |
| **[g/m²]** | **[kN/m]** | **[kN/m]** | **[kPa]** | **[kPa]** |
| **100** | **1,85** | 1,70 | **235** | 200 |
| **110** | **2,00** | 1,80 | **240** | 220 |
| **115** | **2,10** | 1,95 | **265** | 235 |
| **120** | **2,20** | 2,05 | **270** | 245 |
| **125** | **2,30** | 2,15 | **290** | 255 |
| **130** | **2,40** | 2,25 | **295** | 265 |
| **135** | **2,50** | 2,35 | **305** | 275 |
| **140** | **2,60** | 2,40 | **320** | 285 |

| | |
|---|---|
| **Flächengewicht [ISO 536]** | Toleranz +/-3 % |
| **Feuchte [ISO 287]** | Typischer Wert 7,8 %, min. 6,5 %, max. 9,0 % |
| **COBB 60 [ISO 535]** | Typischer Wert 30 g/m², min. 25 g/m², max. 45 g/m² |
| **Testbedingungen [ISO 187]** | 23°C +/-1°C und 50 % RH +/- 2 % |

**Kontakt**
Laakirchen Papier AG
Tel: +43 7613 8800-219
heinzelpaper.com



LIGHT WEIGHT LINER