HEINZEL GROUP

Technisches
Datenblatt

Veröffentlicht September 2025, die aktuelle Version finden Sie auf www.starboard.at/downloads

starboard
extended possibilities

Liner 03

Der Vielseitige. starboard Liner 03 ist ein Deckenpapier aus 100 % Recyclingfasern. Es zeichnet sich durch gute Laufeigenschaften und hohe Festigkeitswerte aus. Dadurch ist die Qualität für unterschiedliche Verpackungslösungen geeignet.

CEPI-Code: 30

TECHNISCHE DATEN

FLÄCHENGEWICHT [ISO 536]	SCT quer [ISO 9895]		Berstdruck [ISO 2758]	
Sollwert	Sollwert	garantierter Wert	Sollwert	garantierter Wert
[g/m²]	[kN/m]	[kN/m]	[kPa]	[kPa]
90	**1,50**	1,35	**198**	172
100	**1,67**	1,50	**220**	191
105	**1,76**	1,58	**231**	201
110	**1,84**	1,65	**242**	210
115	**1,92**	1,73	**253**	219
120	**2,00**	1,80	**264**	228
125	**2,09**	1,88	**275**	238
130	**2,17**	1,95	**286**	248
135	**2,25**	2,03	**297**	257
140	**2,34**	2,10	**308**	266
150	**2,43**	2,25	**330**	285
160	**2,56**	2,37	**352**	304

Flächengewicht [ISO 536]	Toleranz +/-3 %
Feuchte [ISO 287]	Typischer Wert 7,8 %, min. 6,5 %, max. 9,0 %
COBB 60 [ISO 535]	Typischer Wert 30 g/m², min. 25 g/m², max. 45 g/m²
Testbedingungen [ISO 187]	23°C +/-1°C und 50 % RH +/- 2 %

Kontakt
Laakirchen Papier AG
Tel: +43 7613 8800-219
heinzelpaper.com

LIGHT WEIGHT LINER