HEINZEL GROUP

Technisches
Datenblatt

Veröffentlicht September 2026, die aktuelle Version finden Sie auf www.starboard.at/downloads

starboard
extended possibilities

WaveLiner

Der Flexible. starboard WaveLiner kann sowohl als Wellenstoff als auch als Deckenpapier eingesetzt werden. Die vielseitige Verwendbarkeit kann dazu beitragen, die Anzahl unterschiedlicher Papiersorten in der Produktion und Lagerhaltung zu reduzieren.

CEPI-Code: 52

TECHNISCHE DATEN

FLÄCHENGEWICHT [ISO 536]	SCT quer [ISO 9895]		CMT 30 [ISO 7263]		Berstdruck [ISO 2758]	
Sollwert	Sollwert	garantierter Wert	Sollwert	garantierter Wert	Sollwert	garantierter Wert
[g/m²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]	[kPa]	[kPa]
80	**1,30**	1,20	**101**	-	**140**	128
85	**1,40**	1,30	**117**	-	**153**	136
90	**1,50**	1,40	**133**	-	**198**	172
95	**1,60**	1,50	**140**	-	**210**	191
100	**1,70**	1,55	**150**	130	**220**	205
105	**1,80**	1,70	**160**	140	**230**	215
110	**1,90**	1,80	**170**	150	**245**	230
120	**2,10**	2,00	**185**	165	**285**	270
130	**2,25**	2,15	**205**	185	**310**	295
140	**2,45**	2,35	**215**	195	**340**	325

Flächengewicht [ISO 536]	Toleranz +/-3 %
Feuchte [ISO 287]	Typischer Wert 7,8 %, min. 6,5 %, max. 9,0 %
COBB 60 [ISO 535]	ungeleimt
Testbedingungen [ISO 187]	23°C +/1°C und 50 % RH +/ 2 %

Kontakt
Laakirchen Papier AG
Tel: +43 7613 8800-219
heinzelpaper.com

ULTRALIGHT WEIGHT
WAVE
DUAL-USE