HEINZEL GROUP

Technisches
Datenblatt

Veröffentlicht September 2026, die aktuelle Version finden Sie auf www.starboard.at/downloads

starboard
extended possibilities

Wave

Die Zuverlässige. starboard Wave wird aus 100 % Recyclingfasern hergestellt und bildet die Grundlage für unterschiedliche Verpackungsanwendungen.

CEPI-Code: 60, 41

TECHNISCHE DATEN

FLÄCHENGEWICHT [ISO 536]	SCT quer [ISO 9895]		CMT 30 [ISO 7263]	
Sollwert	Sollwert	garantierter Wert	Sollwert	garantierter Wert
[g/m²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
75	**1,25**	1,10	**87**	-
80	**1,34**	1,19	**101**	-
85	**1,49**	1,32	**117**	-
90	**1,58**	1,40	**133**	-
95	**1,67**	1,47	**152**	-
100	**1,75**	1,55	**170**	145
105	**1,84**	1,63	**179**	155
110	**1,93**	1,71	**187**	165
115	**2,01**	1,78	**196**	173
120	**2,10**	1,86	**204**	180
125	**2,19**	1,94	**213**	188
127	**2,22**	1,97	**216**	191
130	**2,28**	2,02	**221**	195
135	**2,36**	2,09	**230**	203
140	**2,45**	2,17	**238**	219

Flächengewicht [ISO 536]	Toleranz +/-3 %
Feuchte [ISO 287]	Typischer Wert 7,8 %, min. 6,5 %, max. 9,0 %
Testbedingungen [ISO 187]	23°C +/-1°C und 50 % RH +/- 2 %

Kontakt
Laakirchen Papier AG
Tel: +43 7613 8800-219
heinzelpaper.com

ULTRALIGHT WEIGHT

WAVE